

FICHA DE PRODUCTO

ADISOL LISTO REPAIR PLUS

MORTERO DE REPARACIÓN IMPERMEABLE

DESCRIPCIÓN

ADISOL LISTO REPAIR PLUS, es un mortero cementicio impermeable, predosificado y listo para su uso, basta sólo añadirle agua para formar una mezcla impermeable para reparaciones en sustratos de hormigón y albañilería.

USOS

Se utiliza como mortero impermeable en:

- Reparaciones en zonas húmedas, tales como baños y cocinas.
- Reparaciones en piscinas y estanques.
- Reparaciones en estucos.
- Reparaciones en albañilerías y rellenos de tensores.
- Relleno de cavidades en muros para cañerías de agua y eléctricas.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Mortero impermeable, apto para zonas húmedas.
- Producto predosificado, listo para su uso.
- Tixotrópico y autosoportante.
- Presenta altas resistencias mecánicas.
- Expansión positiva y retracción controlada.
- Calidad uniforme.

INFORMACIÓN GENERAL

- Apariencia: Polvo.
- Color: Gris.

CONSUMO

12 L de mortero, validar rendimiento real en terreno.

MODO DE EMPLEO**Preparación de la superficie**

El sustrato debe estar firme y libre de polvo o restos semiadheridos, condición de humedad saturada superficialmente seca, sin agua libre o brillo superficial. Esta condición se debe dar al menos 2 horas antes.

Mezclado

Mezcle solo sacos completos para garantizar las propiedades del producto. Utilice mezclado en forma manual o mecánica. Siempre incorporar al medio de revoltura el agua y luego la parte seca gradualmente y mezcle hasta lograr homogeneidad total sin grumos.

Aplicación

El producto debe colocarse con llana o espátula, asegurando que la primera capa quede adherida al sustrato, luego es posible realizar el relleno hasta el punto deseado.

Curado

Proteger el material en estado fresco si este queda a la intemperie, para ello se debe utilizar algún método decurado vía húmeda por un plazo de 7 días.

DATOS DEL PRODUCTO

Datos técnicos	
Base química	Cementicia
Proporción de la mezcla	4 a 4,5 L por cada saco
Resistencia a compresión 1 día	5 MPa (ASTM C-109)
Resistencia a compresión 28 días	20 MPa (ASTM C-109)
Duración	12 meses a contar de la fecha de elaboración
Detalles de aplicación	
Potlife	45 minutos a 20°C
Tiempo fraguado inicial	1 h
Tiempo fraguado final	6 h
Condiciones de aplicación/limitaciones	
Temperatura de aplicación	5 – 30°C
Temperatura del soporte	5 – 30°C
Nota	Los datos indicados en las fichas de productos están basados en ensayos de laboratorio. Por lo que los datos reales pueden variar según circunstancias observadas en terreno.
Instrucciones de seguridad e higiene	Información referida a la seguridad de uso, manipulación, almacenamiento y la eliminación de productos, el consumidor deberá consultar la hoja de seguridad del producto, la cual contiene datos físicos, ecológico, toxicológicos y otros datos relacionados a la seguridad.



PRODUCTOS Y SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN

PRESENTACIÓN

Saco de 25 kilos.

ALMACENAJE

1 año. Para ello se debe mantener el envase entre 5 y 25° C, en lugar fresco y seco, cerrado en origen.

PRECAUCIONES

Utilizar en lugares ventilados. Recomendamos el uso de antiparras, mascarilla y guantes para evitar el contacto directo con el producto. En caso de inhalación salga al aire libre o a una zona de mayor ventilación. En caso de contacto con la piel lave con agua y jabón, de existir irritación prolongada recomendamos buscar asistencia médica. Si existe contacto con los ojos lavar con abundante agua por 15 minutos continuos manteniendo los ojos abiertos. En caso de ingestión enjuague la boca y luego beba abundante agua, no beber otros líquidos. Nunca se debe administrar nada vía oral a una persona inconsciente. Mantener fuera del alcance de los niños.

NOTAS LEGALES

La información y, en particular, las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de productos ADISOL, se dan en buena fe basada en el conocimiento y experiencia actual de ADISOL de los productos cuando se han almacenado apropiadamente, manipulados y aplicados bajo las condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de ADISOL. En la práctica, las diferencias en materiales, sustratos y condiciones reales del sitio son tales que ninguna garantía en relación a la comercialización o de aptitud para un propósito particular, ni cualquier obligación que surja en absoluto de cualquier relación legal, puede ser inferida de esta información, ni de cualquier otra recomendación escrita, o de cualquier otra sugerencia ofrecida. El usuario debe probar la aptitud del producto para la aplicación y propósito propuesto. ADISOL se reserva el derecho para cambiar las propiedades de sus productos. Deben observarse los derechos de propiedad de terceras partes. Todas las órdenes de compra son aceptadas sujetas a nuestras condiciones actuales de venta y entrega. Los usuarios siempre deben referirse a la más reciente edición de la Ficha de Producto correspondiente, copias de la cual se proporcionarán a su solicitud.