

# FICHA DE PRODUCTO

## PINTURA ANTICORROSIVA BASE SOLVENTE

### PRIMER ANTICORROSIVO PARA SUPERFICIES METÁLICAS

#### DESCRIPCIÓN

Imprimación anticorrosiva de un componente formulado sobre la base de resinas alquídicas, pigmentos y aditivos especialmente seleccionados. Se caracteriza por su facilidad de aplicación formando películas de gran adherencia y alto rendimiento. Está diseñado como capa intermedia por lo que debe ser recubierto con pinturas de terminación.

#### USO

Especialmente recomendado para la protección de hierro y acero, en distintos tipos de estructuras, como rejas, muebles, portones y otras superficies metálicas previamente acondicionadas. Está diseñado como capa intermedia, por lo que debe ser recubierto con pinturas de terminación. Producto de uso interior y exterior.

#### APLICACIÓN

##### Preparación de Superficie

La superficie deberá estar libre de aceites, grasas y cualquier agente contaminante que desfavorezca la adherencia. Lijar pintura antigua suelta o mal adherida. En galvanizados nuevos acondicionar la superficie con una mano de Wash-Primer.

##### Condiciones de Aplicación

Se recomienda pintar cuando la temperatura ambiente sea mayor o igual a 5°C y la humedad relativa del aire sea inferior a 80%. No pintar en días con lluvia, niebla o llovizna.

##### Número de manos Recomendadas: 2

**Diluyente:** Aguarrás Mineral

**Dilución:** 0.4 litros por galón máximo para brocha o rodillo. 0.8 litros por galón máximo para pistola.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Color:** Verde, Rojo y Gris.

**Terminación:** Mate

**Peso específico ( kg/lt):** 1.24 ± 0.03 (ocre)

**Viscosidad (UK):** 80 ± 5

**Rendimiento Teórico:** 65 m<sup>2</sup>/gln en una mano

Tiempo de Secado (a 25°C y 60% HR):

Tacto	Duro	Repintado Mínimo	Repintado Máximo
2 - 4 hrs	8 - 12hrs	8 - 12hrs	7 días

El espesor de película, ventilación, humedad, dilución y otros factores pueden influir en los tiempos de secado.

#### CONSUMO

Aproximadamente de 14 a 18 m<sup>2</sup>. por litro y por mano, dependiendo de la superficie a pintar.



## PRODUCTOS Y SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN

---

### ALMACENAJE

2 años. Para ello se debe mantener el envase entre 5 y 25 °C en lugar fresco y seco, cerrados en origen.

---

### PRESENTACION

Tinetas plásticos de 1, 2 ½ , 5 Galones. Tambor de 50 Galones.

---

### PRECAUCIONES

Utilizar en lugares ventilados. Recomendamos el uso de antiparras, mascarilla y guantes para evitar el contacto directo con el producto. En caso de inhalación salga al aire libre o a una zona de mayor ventilación. En caso de contacto con la piel lave con agua y jabón, de existir irritación prolongada recomendamos buscar asistencia médica. Si existe contacto con los ojos lavar con abundante agua por 15 minutos continuos manteniendo los ojos abiertos. En caso de ingestión enjuague la boca y luego beba abundante agua, no beber otros líquidos. Nunca se debe administrar nada vía oral a una persona inconsciente. Mantener fuera del alcance de los niños.

---

### NOTAS LEGALES

La información y, en particular, las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de productos ADISOL, se dan en buena fe basada en el conocimiento y experiencia actual de ADISOL de los productos cuando se han almacenado apropiadamente, manipulados y aplicados bajo las condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de ADISOL. En la práctica, las diferencias en materiales, sustratos y condiciones reales del sitio son tales que ninguna garantía en relación a la comercialización o de aptitud para un propósito particular, ni cualquier obligación que surja en absoluto de cualquier relación legal, puede ser inferida de esta información, ni de cualquier otra recomendación escrita, o de cualquier otra sugerencia ofrecida. El usuario debe probar la aptitud del producto para la aplicación y propósito propuesto. ADISOL se reserva el derecho para cambiar las propiedades de sus productos. Deben observarse los derechos de propiedad de terceras partes. Todas las órdenes de compra son aceptadas sujetas a nuestras condiciones actuales de venta y entrega. Los usuarios siempre deben referirse a la más reciente edición de la Ficha de Producto correspondiente, copias de la cual se proporcionarán a su solicitud.